



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Делитель оптический планарный бескорпусный SNR- PLC-M-1x32

SNR-PLC-M-1x32

PLC

Описание

Применение новейших пленочных технологий в построении оптических устройств позволяет изготавливать малогабаритные изделия с отличными характеристиками. PLC оптические делители характеризуются широкой полосой рабочего диапазона, стабильными параметрами, высокой надежностью.

Внимание! Вы можете заказать планарные делители в бескорпусном исполнении с оконцовкой оптическими коннекторами SC/APC, SC/UPC или без неё.

Область применения:

Сети КТВ
Сети PON
Сети FTTH

Технические характеристики:

Неоконцованные делители



Тип PLC делителя	1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64	2×2	2×4	2×8	2×16	2×32
Рабочий диапазон	1260-1650nm										
Вносимые потери (dB)	4	7.4	10.5	13.7	16.7	21	4.2	7.8	11	14.2	17.5
Воспроизводимость (dB)*	0.4	0.6	0.8	1	1.2	1.8	0.6	1	1.2	1.5	1.8
Направленность (dB)	55										
Возвратные потери (dB)	55										
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL)	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss	0.5										
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss	0.5										
Тип оптического волокна	Corning SMF-28e										
Рабочая температура (C)	-40□85										
Температура хранения (C)	-40□85										

Оконцованные делители



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип PLC делителя		1×2	1×4	1×8	1×16	1×32	1×64	2×2	2×4	2×8	2×16	2×32
Рабочий диапазон		1260-1650nm										
Вносимые потери (dB)		4.1	7.7	11	14	16.7	21	4.3	8	11	14.5	17.5
Воспроизводимость (dB)*		4.6	7.9	11	14.2	17.2	21.5	4.7	8.3	12	14.7	18
Направленность (dB)		55										
Возвратные потери (dB)	UPC(min)	45										
	APC(min)	50										
Зависимость вносимых потерь от изменения поляризации Polarization Depend Loss (PDL)		0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Зависимость вносимых потерь от изменения длины волны Wavelength Dependent Loss		0.5										
Зависимость вносимых потерь от изменения температуры Temperature Dependent Loss		0.5										
Тип оптического волокна		Corning SMF-28e										
Рабочая температура (C)		-40□85										
Температура хранения (C)		-40□85										

* - под термином воспроизводимость понимается разброс вносимых потерь для одного и того же экземпляра изделия.

Габаритные размеры



1×4	1×8	1×16	1×32	1×64	2×4	2×8	2×16	2×32
Бескорпусное исполнение	(L)	60		60	80	100	45	60
	(W)	7		12	20	40	4	7
	(H)	4		4	6	6	4	4
Пластиковый корпус	(L)	110		120		141	110	120
	(W)	80		80		115	80	80
	(H)	10		18		18	10	18
Стойчатое исполнение	19", 1U							

Планарные делители выполняются методами интегральной оптики. На кремниевой подложке химически осаждаются поочередно слои с материалами сердцевины и оболочки, после чего через маску вытравливается планарный волновод необходимой конфигурации, который также покрывается материалом отражающей оболочки. Так формируется планарный волновод с разветвлением (как правило, равномерным) оптической мощности 1:2. Устройства с большим количеством выходных портов формируются последовательным каскадированием делителей 1:2. В результате образуется практически оптическая микросхема, к которой присоединяются входные и выходные волокна.

В таких конструкциях легче добиться точности деления мощности, а их спектральные характеристики практически не изменяются в широком диапазоне 1260÷1680 нм. Однако из-за круговой несимметричности канала PLC достаточно чувствительны к поляризации излучения, а отражения в местах соединения планарных и волоконных световодов могут быть выше, чем в сварных конструкциях.

Общие

Разъемы	Без разъемов
Рабочий диапазон	1260-1650нм
Тип	PLC
Равномерный	Да
Вносимые потери dB	16,7
Воспроизводимость	1,2
Направленность	55
Возвратные потери	55
Количество выходов	32
Количество входов	1
Корпусные	Нет



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип оптического волокна

Corning SMF-28e